

### Product Specification

<u>物理的性質</u>	<u>試験方法</u>	<u>値</u>
比重	ASTM D 1817-01	1.31+/-0.03
炭素、C:	-----	77.00%代表値
揮発性:	ASTM D 3175	最大20.00%
湿気 (熱損失)	ASTM D3302	最大1.00%
灰:	ASTM D3174	最大7.50%
硫黄:	ASTM D3177	最大0.90%
pH:	ASTM D 1512	7.00
ふるい分析	CFI試験手順	325番メッシュ上に最大0.1%残留 100番メッシュ上に最大0.0005%残留
粒子径:	Microtrac SRA 150	最大平均6 マイクロメートル

1 番号 : 1

発行日 : 200年12月5日

改訂第4版

改訂日2016年11月16日



## A Finer Choice for Your Formula.