

Product Specification

<u>물리적 특성</u>	<u>테스트 방법</u>	<u>값</u>
비중:	ASTM D 1817-01	1.31+/-0.03
탄소, C:	-----	일반 77.00%
휘발성 물질:	ASTM D 3175	최대 20.00%.
습기 (열 손실)	ASTM D3302	최대 1.00%.
회분:	ASTM D3174	최대 7.50%.
유황:	ASTM D3177	최대 0.90%.
pH:	ASTM D 1512	7.00
체분석	CFI 테스트 절차	325 메시에서 최대 1% 유지 100 메시에서 최대 0005%% 유지
입자 크기:	Microtrac SRA 150	최대 평균 6.00 마이크론

양식 번호: QAF - 50

발행 번호: 1

발행 일자: 12/05/00

개정 번호 4

개정 날짜: 11/16/2016



A Finer Choice for Your Formula.