

# rCB

Developed by  CFI CARBON PRODUCTS

## テクニカルデータシート TDS

製品仕様

物理的性質	試験方法	値
比重 :	ASTM D1817	1.86 代表値
炭素、C :	-----	84.00% 代表値
揮発性 :	ASTM D4527	3.00% 代表値
湿気 (熱損失) :	ASTM D1509	0.50% 代表値
灰 :	ASTM D1506	16.00% 代表値
pH :	ASTM D1512	8.8 代表値
ふるい分析 :	CFI 試験手順	325 番メッシュ上に最大 1.0% 残留
ゆるみ嵩密度 :	ASTM D1513	170 kg/m3 代表値
嵩密度 :	ASTM D4894	250 kg/m3 代表値
嵩密度 :	ASTM D4894	250 kg/m3 代表値
着色力 :	ASTM D3265	48 代表値

発行番号 : 2

発行日 : 2018年2月15日

改訂第 0 版

改訂日 : 該当なし



より上質な選択をあなたの処方に。

所在地 Bluefield, VA and Tams, WV, USA • 1.276.322.4675 • CFIcarbonproducts.com